

Opis	Standard	Wymagania	Jednostka	Wynik
Dry-Tex System				
Ecofit System				
Opis produktu				
Zabezpieczenie powierzchniowe	-	-	-	TripleActionProtecsol®
Grubość całkowita	EN 428	-	mm	9
Kompleks warstwy użytkowej	-	-	mm	2,1
Pianka				Spodnia warstwa z pianki PVC o zwartej strukturze i grubości 6,9 mm
Rodzaj pianki	-	-	-	Podwójna gęstość CXP-HDTM
Waga	EN 430	-	kg/m ²	5,4
Długość	EN 426	-	lm	max 26
Szerokość	EN 426	-	lm	1,5
Właściwości sportowe				
Absorpcja uderzeń	EN 14808		%	35 ≤ P2 ≤ 45
Okształcenie pionowe	EN 14809	≤ 5	mm	≤ 3,5
Współczynnik poślizgu	EN 13036-4	80 to 110	-	80-110
Odbicie piłki	EN 12235	≥ 90	%	≥ 90%
Charakterystyka techniczna				
Odporność na ścieranie	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350
Odporność na obciążenia toczne	EN 1569	≤ 0.5		≤ 0.5
Odporność uderzeniowa	EN 1517	brak uszkodzeń		brak uszkodzeń
Odbicie zwierciadlane	EN 13745			50,9
Połysk	EN 2813	≤ 30		≤ 30
Odporność na wgniecenia	EN 1516	≤ 0.5	mm	≤ 0.5
Klasyfikacja				
Ogniowa	EN 13501-1			Cfl-s1
Emisja formaldehydów				E1
Emisja lotnych związków org.		<100	µg/m ³	<100
Zawartość pentachlorofenolu				brak zawartości
CE				
	EN 14 904 :2006	-	-	Zgodny